

細骨材試験結果総括表

受付番号 K-103

試験日 平成20年6月26日


種別 山砂

産地 総社市東阿曾

依頼者名 行ア・フィールド(有)



財団法人岡山県建設技術センター

細骨材の密度・吸水率試験	表乾密度 d_s	2.62 g/cm ³
	絶乾密度 d_a	2.59 g/cm ³
	吸水率 Q	1.02 %
骨材のふるい分け試験		
	粗粒率 F. M.	2.84
骨材の微粒分量試験	75 μ mふるい通過率	1.8 %
単位容積質量・実積率試験	単位容積質量	1.63 kg/l
	実積率	62.7 %
細骨材の有機不純物試験	色 (判定)	淡い(合格)
細骨材の安定性試験	損失質量	2.2 %
骨材の塩化物量試験	塩化物の含有率	— %
液性限界・塑性限界試験	液性限界 W_L	— %
	塑性限界 W_P	— %
	塑性指数 I_P	—
粘土塊量試験	粘土塊量	— %
備考		